



**MASTERTEC**  
SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

# Fiche technique

## PROTECT Résine EP

Résine époxy pour étanchéités par adhérence

[Droit au produit](#)



Seite 1 von 5

QUELLBÄNDER • FUGENBLECHE • INJEKTIONSSCHLÄUCHE | BAUCHEMIE • DRUCKWASSERDICHTHE HAUSEINFÜHRUNGEN • BLITZSCHUTZ • SCHALUNGSZUBEHÖR

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Fax:** +49 (0) 9503 5047-20  
**info@Mastertec.eu**  
**www.Mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636, Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Geschäftsführer:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder  
Jakob Kropfelder, B.Sc.

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB



numéro d'article:	040020
GTIN:	4251689515026
numéro tarifaire:	39073000
Conditionnement :	Litre
unite de quantité de vent:	1 Liter
poids par:	Litre = 1.3 kg
Matériau:	Résine époxy
Couleur:	transparent
Consistance:	fluide
	Viscosité 310 mPa.s (viscosité basse)
Densité:	env. 1,08 g/cm <sup>3</sup>
Rapport de mélange:	4 : 1 ( composant A : composant B)
Tension de surface:	env. 24,04 mN/m
Résistance à la pression:	env. 60 N/mm <sup>2</sup>
Résistance en traction:	env. 45,7 N/mm <sup>2</sup>
Allongement:	env. 6,1 %
E-Module:	env. 2600 N/mm <sup>2</sup>
Temps d`application:	env. 25 minutes, relative à 100 g
Temps d`application:	+ 8 °C à + 35 °C
	température de sous- sol, température de matériaux
Emballage:	Bidon combiné de 1 l
	800 ml de composant A
	200 ml de composant B
Carton:	6 bidons

stockage:

stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil dans l'emballage d'origine intact et fermé.

Stocker pour une année dans une température de + 5 °C und + 25 °C.

mis au rebut:

mise au rebut conformément aux prescriptions légales.

Le matériau durci peut être mis au rebut avec les ordures ménagères ou avec les déchets industriels. Les cartouches contenant encore des résidus de produit doivent être mises au rebut en tant que déchets des couleurs.

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant PROTECT Résine EP. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 31.12.2020