

Fiche technique

PROTECT BK

Colle à béton sans solvant à base de résine époxy



Droit au produit





MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

numéro d'article:	040100
GTIN:	4251689515064
numéro tarifaire:	38249993
Conditionnement :	Böte
unite de quantité de vent:	1 Kg
poids par:	Böte = 1.2 kg
Matériau:	résine époxy
Couleur:	gris
Consistance:	pâteuse
	Densité: env. 1,90 g/cm ³
Consommation:	env. 1,9 kg/m ² /mm d'épaisser de couche
Temps de prise/ nd`application:	+ 10 °C à + 30 °C
	température des composants mini. +3 ° C
	au- dessus de la température du point rosée

Temps de prise/Temps
d'application:

à 50 % d'humidité relative

20 - 30 minutes (30° C)

40- 60 minutes (20° C)

90-120 minutes (10° C)

Durcissement (pleine capacité de charge mécanique)

(en présence d'une à 50 % d'humidité relative)

7 jours (20° C)

10 jours (10° C)

Certificats d'essai/
homologations:

Raport de contrôle (MFPA Leipzig)

UB 5.1/13-568

Certificats d'essai KTW de l'insitut de contrôle de

l'hygiène de Gelsenkirchen

W- 265379-15 SI/le

Etanchéité à l'eau sous
pression:

7 bars (colonne d'eau de 70 m)

Emballage:

Bidon combiné de 1 kg

0,5 kg de composant A

0,5 kg de composant B

Rapport de mélange :

1:1 au poids

Support:

béton, béton WU

âge mini. jours

Caractéristiques du support:	sec, accrochant, exempt de poussière, exempt de substances séparatrices telles que des graisses, des huiles, etc.
Résistances :	<p>par ex.</p> <p>eau de mer, eaux usées</p> <p>alcalins, acides dilués</p> <p>huiles minérales</p> <p>lubrifiants et carburants,</p> <p>divers solcants</p> <p>autres résistances sur demande ou figurant dans notre liste de résistances.</p> <p>ozone (vert)</p> <p>liquides attaquant le béton (vert)</p>
Résistance à la traction:	> rupture du béton
Résistance à la compression:	env. 75- 80 N/mm ² (condition requise= humidification de 100 %)
Résistance à flexion:	env. 30 N/mm ² (condition requise= humidification)
Durée de conservation:	à utiliser de préférence avant 12 mois à partir de la date de production
stockage:	<p>stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil dans l'emballage d'origine intact et fermé.</p> <p>No résite au gel.</p>



MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

mis au rebut:

mise au rebut conformément aux prescriptions légales.
Le matériau durci peut être mis au rebut avec les ordures ménagères ou avec les déchets industriels. Les cartouches contenant encore des résidus de produit doivent être mises au rebut en tant que déchets des couleurs.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant PROTECT BK. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 30.12.2020