

PROTECT Easy 1K

Einkomponentiger Betonkleber auf Polymerbasis

Für die wasserundurchlässige Verklebung
von Faserzementmauerstärken.



Technische Angaben:

Artikelnummer:	040030
Chemische Basis:	Polymer
Farbe:	grau
Konsistenz:	pastös, Dichte: ca. 1,4 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Verarbeitungszeit:	Verarbeitungszeit (bei 50% rel. LF) 20 Minuten bei 23 °C
Aushärtung:	(bei 50% rel. LF) 23 °C Lufttemperatur ca. 2 – 3 mm / 24 Std.
Prüfzeugnisse / Zulassungen:	Untersuchungsbericht (MFPA Leipzig)
Druckwasserdichtigkeit:	5 bar (50 m Wassersäule)
Lieferform:	1 Set: 3 x 800g Alubeutel + 1 Verarbeitungsbecher + 1 Verschlussclip
Untergrundbeschaffenheit:	trocken, griffig, staubfrei frei von trennenden Substanzen, wie Fetten, Ölen, ..., usw.
Mindesthaltbarkeit:	best before 9 Monate nach Herstellung
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken, kühl und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern. Frostempfindlich.
Entsorgung:	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben. Ausgehärtete Materialreste: im Haus- und Gewerbemüll. Nicht ausgehärtete Materialreste: als Sonderabfall entsorgen.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über PROTECT Easy 1K. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: 03-2020

MASTERTEC GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Unterhaid · Im Maintal 13 · D-96173 Oberhaid
 Tel.: +49 (0) 9503 5047-0 · Fax: +49 (0) 9503 5047-20 · info@mastertec.eu



PROTECT Easy 1K wird verarbeitungsfertig im Set geliefert. Die Verklebung aller marktüblichen Faserzementmuerstärken mit Faserzementstöpseln ist damit möglich.



Lose Bestandteile an der Innenseite der Muerstärke sind zu entfernen und die Innenseite mittels der Reinigungsbürste zu säubern.



Die Muerstärke von Staub befreien.



PROTECT Easy 1K ist sofort verarbeitungsfähig. Der Schlauchbeutel wird geöffnet.



Die für die Verklebung benötigte Menge aus dem Alubeutel in den Verarbeitungsbecher pressen.



Mit dem Clip kann der Alubeutel problemlos wieder verschlossen werden.



Der Faserzementstöpsel wird in das PROTECT Easy 1K getaucht. Der Materialauftrag muss ausreichend sein, um eine vollflächige Verklebung an der Flanke des Stöpsels mit der Innenseite der Muerstärke zu erzeugen.




Der erste Stöpsel wird leicht zurückgesetzt in die zu verklebende Muerstärke geschoben.



Ein zweiter Stöpsel wird mit gleicher Menge PROTECT Easy 1K beaufschlagt und zusätzlich in die Muerstärke eingeschoben. Dieser schiebt beide Stöpsel an die gewünschten finalen Positionen.



Abschließend wird eine glatte Oberfläche mittels eines „Fingerstrichs“ modelliert.



Dies dient sowohl einem optisch ansprechenden Oberflächenbild als auch einer komplett mit PROTECT Easy 1 K verschlossenen und versiegelten Oberfläche.